


## TIPS VOOR DE VAKMAN

Om tot de beste resultaten te komen vindt u hieronder een aantal praktische tips.

- Afhankelijk van de gewenste dikte van de laag, kunt u PUTZUNA® BA-W in 1 of 2 lagen aanbrengen.
- Als u twee lagen aanbrengt, moet u de eerste laag ruw afwerken.
- De verwerkingstijd is anderhalf uur.
- In totaal mag de laag PUTZUNA® BA-W maximaal 40 mm dik zijn. Indien u die dikte wilt, moet u de laag in twee fasen van maximum 20 mm dikte aanbrengen. U mag dus niet één laag van 40 mm ineens opbrengen.
- De verwerkingstemperatuur van PUTZUNA® BA-W is van +5°C tot +30°C. Deze temperaturen gelden voor de ondergrond en de omgeving.
- Het pleisterwerk moet geleidelijk uitharden en uitharden. Tijdens het uitharden, dient u het te beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. Tijdens de uitharding PUTZUNA® BA-W beschermen tegen uitdroging door het afdekken met plastic folie of regelmatig bevochtigen met een fijne waternevel.
- PUTZUNA® BA-W is een ideale ondergrond voor tegelwerk, gipspleisters, decoratieve pleisters, verf, ...

Als u de bovenstaande richtlijnen volgt, dan werkt u volgens de regels. Echter, de toepassingen en speciale verwerkingsmogelijkheden van PUTZUNA® BA-W zijn breed. Er kan dan ook geen waarborg of verantwoordelijkheid voor elke afzonderlijke situatie worden afgegeven of genomen. Wilt u mogelijke problemen voorkomen, dan is het aan te raden uw technische vragen te stellen aan P.T.B.-COMPAKTUNA®.

## BEREKEN JE VERBRUIK



Bereken je verbruik op  
[WWW.COMPACTUNA.BE](http://WWW.COMPACTUNA.BE)  
of met onderstaande tabel

Mengverhouding	± 4,5 L à 4,9 L water per zak van 25 kg (± 18 à 19,5% water)
Verbruik	± 1,5 kg/mm/m <sup>2</sup> in poeder
Verpakking	25 kg
Kleur	Grijs
Verwerkingstijd	± 1h30
Gebruikstemperatuur	+ 5°C tot + 30°C (ondergrond & omgeving)



ONTDEK DE VERNIEUWDE  
'BEREKEN JE VERBRUIK'  
MODULE OP ONZE WEBSITE!

## PUTZUNA® HY WATERDICHTE PLEISTER OP CEMENTBASIS



[WWW.COMPACTUNA.BE](http://WWW.COMPACTUNA.BE)

Polytechnisch bedrijf COMPACTUNA® • Industriepark - Zwijnaarde 6 • 9052 Gent - BE  
T +32 9 221 11 16 • F +32 9 221 85 01 • E info@compaktuna.be

## WATERAFSTOTENDE PLEISTER PUTZUNA® BA-W



**P.T.B.-COMPACTUNA®**

## WAT IS PUTZUNA® BA-W?

PUTZUNA® BA-W is een droge, gebruiksklare afwerkpleister op basis van kalk en cement. Met het product kunt u snel, eenvoudig en professioneel een pleisterlaag zetten op verticale wanden en muren van bijvoorbeeld metselwerk en beton.

PUTZUNA® BA-W is een ideale ondergrond voor tegelwerk, gipspleisters, decoratieve pleisters, verf, ...

Het gebruiksklaar maken van deze pleister is simpel. U hoeft alleen water toe te voegen om aan de slag te kunnen.

U zult dan ervaren dat PUTZUNA® BA-W zich erg gemakkelijk laat verwerken en dat het uitstekend hecht op de ondergrond die u behandelt.



## Technische parameters

Categorie en waarden conform NBN EN 998-1

Druksterkte (na 28 dagen) <b>CSIV</b>	≥ 6 MPa
Treksterkte (aanhechting)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> (*)
Wateropname (capillair) <b>W2</b>	≤ 0,2 kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup>
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	≤ 25
Warmtegeleiding λ	≤ 0,76 W/m.K
Brandklasse	A1

\* Breukvlak type A



## In de praktijk

### Schoonmaken en voorbehandelen

PUTZUNA® BA-W is toe te passen op ondergronden met minstens dezelfde weerstand zoals baksteenmetselwerk, snelbouwsteen, betonvlakken en gegoten beton. Niet toepassen op gipsachtige ondergronden, cellenbeton of licht isolerende stenen. Om een optimaal eindresultaat te krijgen, moet u de ondergrond eerst voorbereiden. U dient de ondergrond op te ruwen en grondig schoon te maken zodat vuil, stof, olie en losse delen helemaal verwijderd zijn. Zuigende ondergronden voorstrijken met een oplossing bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® PRO en 4 delen water.

### Aanbrengen van een aanhechtingslaag

Hoewel PUTZUNA® BA-W uitstekend hecht, wordt het sterk aangeraden vooraf een aanhechtingslaag aan te brengen. U kunt daarvoor gewoon PUTZUNA® BA-W gebruiken, die u aanmaakt met een oplossing bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® PRO en 2 delen water.

U mixt de pleister en de vloeistof tot een redelijk dikke massa die gemakkelijk strijkt. Voordat u verder kunt werken, moet u

de aanhechtingslaag laten aantrekken. U moet er echter wel op letten dat de aanhechtingslaag niet volledig uithardt.

### Werken aan het eindresultaat

Na het aantrekken van de aanhechtingslaag, kunt u de eindlaag aanbrengen. Daarvoor maakt u in een mortelkuip de PUTZUNA® BA-W aan met water. U heeft ± 4,5 à 4,9 L water nodig op een zak van 25 kg. Eerst giet u het water in de kuip en vervolgens voegt u rustig en gelijkmatig de pleister toe. Met een langzaam draaiende mixer mengt u gedurende twee minuten de massa totdat die klontvrij is. Daarna laat u de pleister twee minuten rusten en mixt u nog een keer kort de massa. U kunt PUTZUNA® BA-W met de hand of machinaal aanbrengen. PUTZUNA® BA-W kan ook met een doorstroommenger continu verspoten worden.

Met een rei of rechte lat verdeelt en egaliseert u de pleister tot de gewenste dikte. Zodra het pleisterwerk is aangetrokken, kunt u het in draaiende bewegingen met een schuurbord opwrijven. Indien gewenst, het eindoppervlak met een plakspaan glad afwerken.