

Mapethene Primer W

Monocomponent primer voor membranen uit het gamma Mapethene aangebracht bij lage temperaturen



TOEPASSINGSDOMEIN

Mapethene Primer W wordt toegepast als primer voor zelfklevende bitumineuze membranen van het gamma **Mapethene** bij een lage omgevingstemperatuur en koud weer.

VOORDELEN

- Gebruiksklaar.
- Kan aangebracht worden tot -5°C.
- Aangebracht met de borstel, rol of door verspuiten.
- Snelle droging.
- Oplosmiddelvrij.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mapethene Primer W is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije primer om toe te passen met de zelfklevende bitumineuze membranen van het gamma **Mapethene**.

BELANGRIJK

Gebruik **Mapethene Primer** niet in de volgende gevallen:

- wanneer het regent;
- op ondergronden met waterstagnatie of condensatie.

VERWERKINGSWIJZE

Vorbereiden van de ondergrond

Mapethene Primer W kan geplaatst worden op beton, volle baksteen en gecompresseerde

betonblokken.

De ondergrond moet droog, vlak, gezond en schoon zijn. Verwijder cementhuid, losse delen en sporen van stof, vet en ontkistingsmiddelen door hoge druk waterstralen en wacht tot de ondergrond droog is. Verwijder volledig alle oude waterdichtingslagen.

Wanneer gewapend beton, met een membraan uit het gamma **Mapethene** waterdicht moet gemaakt worden, onregelmatigheden of grindnesten vertoont, verwijder deze dan met hand- of elektrisch gereedschap of door kogelstralen. Reinig zorgvuldig de vrijgekomen wapeningsstaven, en behandel deze met een laag **Mapefer 1K** corrosiewerende cementmortel en herstel de gaten en behandelde oppervlakken met **Planitop Rasa & Ripara R4**, een sneldrogende, krimpggecompenseerde, thixotrope cementmortel voor structurele herstellingen of een geschikt product uit het gamma **Mapegrout** mortels.

Voor de plaatsing op oppervlakken uit baksteen of blokken, verwijder volledig alle mortelresten ter plaatse van de voegen, herstel beschadigingen en vul de openingen in de voegen op met **Mapegrout 430**, een thixotrope mortel met fijne structuur, of met **Mapewall Intonaca & Rinforza**, een natuurlijke hydraulische kalkgebaseerde uitvlak- en metselmortel met hoge sterkte.

Behandel vervolgens alle hoeken tussen de fundering en de opgaande muren en met de aangrenzende verticale wanden, met dezelfde producten zoals wordt aanbevolen voor herstelling van de ondergrond en

Mapethene Primer W



TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)

PRODUCTIDENTITEIT

Vorm:	vloeistof
Kleur:	wit
Volumieke massa (kg/m ³):	1,00
Drogestofgehalte (%):	ong. 49
Viscositeit (mPa-s):	12.000 (rotor 2 - 1 tpm)

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingstemperatuur:	van -5°C tot +30°C
Droogtijd bij +23°C en 50% R.V. (min.):	ong. 45

rond elke scherpe rand of hoek af.

Verwerking

Na het voorbereiden van de ondergrond zoals aangegeven, breng een laag **Mapethene Primer W** aan met de borstel, rol of met de airless.

Reinigen

Reinig handen met lauw water en gereedschap met water of thinner.

VERPAKKING

Emmers van 10 kg.

VERBRUIK

Ong. 0,1-0,15 kg/m². Dit verbruik is enkel ter indicatie, afhankelijk van de ruwheid en absorbtie van de ondergrond.

OPSLAG

Mapethene Primer W kan opgeslagen worden voor 12 maanden in zijn originele verpakking. Bescherm tegen vorst.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.mapei.com

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

OPGELET

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij

een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product. De opgenomen technische specificaties zijn opgesteld vanuit internationaal oogpunt. Derhalve moet voorafgaandelijk aan elke verwerking nagegaan worden of de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving van het betreffende land.

Raadpleeg steeds de recentste versie van de technische fiche op onze website

www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van deze Technische Fiche (TF) mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document, maar dit gerelateerd document dient tijdens het aanbrenge van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende TF gestelde eisen. De recentste technische fiche kan gedownload worden van onze website www.mapei.com. BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DE BEWOORDING OF DE INHOUD VAN DEZE TF OF AFGELEID VAN DEZE TF, VERVALLEN ALLE MAPEI GERELATEERDE VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op www.mapei.be en www.mapei.com



DE WERELDPARTNER IN DE BOUW