



VARIO KB2

Dubbelzijdige kleefband

Joint autocollant double face

ISOVER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Isover vario KB2 is een dubbelzijdige kleefband zonder copolymeer-acrylaat. Door de afwezigheid van copolymeer-acrylaat behoudt het dampscherm waarop de kleefband bevestigd is al zijn mechanische eigenschappen (wordt niet week onder de kleefband).

TOEPASSING

Isover vario KB2 verzekert een optimale luchtdichtheid van het lucht/dampscherm Vario KM alsook ter plaatse van aansluitingen met de constructie (metselwerk en houtstructuren).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- De klevende zijde van de kleefband is afgedekt met PE-papier van 130g/m².
- De dikte van de zelfklevende laag ligt tussen 85 en 105 µm.
- De scheurweerstand van de kleefband Vario KB2 op het dampscherm Vario KM bedraagt ≥ 70 N/50mm.

De eigenschappen van Isover vario KB2 zijn verzekerd binnen een temperatuurbereik van -40 tot +80 °C.

De minimale verwerkingstemperatuur moet ≥ 0 °C bedragen.

De kleefband Isover vario KB2 kan gedurende 2 jaar worden opgeslagen bij temperaturen ≤ 30 °C.

Isover vario KB2 beschikt over een uitstekende bescherming tegen veroudering en U.V.-straling.

AFMETINGEN

Breedte in mm	19
Lengte in mm	20000

DESCRIPTION PRODUIT

Isover vario KB2 est un joint autocollant double-face dépourvu d'acrylates de copolymères. L'absence de ces acrylates de copolymères permet au pare-vapeur sur lequel est collé le joint de conserver toutes ses caractéristiques mécaniques (ne se ramollit pas au droit du joint).

APPLICATION

Isover vario KB2 est destiné à assurer l'étanchéité à l'air aux raccords du pare-vent/vapeur, type Vario KM ainsi qu'à la construction même (maçonneries et boiseries).

PROPRIETES PRODUIT

- La partie collante du joint est recouverte d'un papier PE de 130g/m².
- L'épaisseur de la partie collante du joint est comprise entre 85 et 105 µm.
- La résistance à l'arrachement du joint Vario KB2 appliqué sur la membrane climatique Vario KM est ≥ 70 N/50mm.

Les propriétés de l'Isover vario KB2 sont garanties dans un intervalle de température de -40 à +80 °C.

La température minimale de travail doit être ≥ 0 °C.

Le joint Isover vario KB2 peut être stocké pendant 2 ans à des températures ≤ 30 °C.

L'Isover vario KB2 présente une excellente résistance au vieillissement et aux U.V.

DIMENSIONS

Largeur en mm	19
Longueur en mm	20000

Saint-Gobain Isover Benelux N.V./S.A.
Pleinlaan 5 / Boulevard de la Plaine 5
B-1050 Brussel / Bruxelles
HBR/RCB 546647 - BTW/TVA BE 444.394.513
TEL.: 02 645 88 82
FAX: 02 645 88 58
E-MAIL: info@isover.be
www.isover.be