

L-gips

Kleefgips voor het kleven van platen



L-gips is een universeel kleefmiddel in poedervorm, op basis van gips en toeslagstoffen, dat voldoet aan NBN EN 14496:2006, voor het kleven van Gyproc® platen en isolatiepanelen op muren uit metselwerk, beton of gipsplaten.

L-gips is aan te maken met water, verhardt door binding, heeft een korte afbindtijd (45 - 60 minuten) en een verhoogde hechting.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	L-gips wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • voor gebruik in zowel nieuwbouw als renovatie; • voor het kleven van binnenbekledingen met Gyproc® platen en isolatiepanelen op steenachtige binnenmuren en buitenmuren uit metselwerk of beton; • om te verwerken bij oneffenheden tot 40 mm; • als snelle en eenvoudige bevestigingstechniek, met eenvoudig uitlijning.
Vorm	Poeder
Kleur	wit
Herkomst	Saint-Gobain Rigips - Vetschau (D)

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14496:2006	type lijm op gipsbasis voor samengestelde thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 14496:2006	A1

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	zak	25 kg		40

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
 SAINT-GOBAIN

L-gips

Verpakking en bewaring

	Bewaartijd [maanden]	Bewaarcondities
Bewaartijd	12	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	12.5 liter water/zak 25 kg
Verbruik	5 kg/m ²
Verharding	door binding
Verwerkingstijd	45 tot 60 minuten
Droogtijd (wachtijd)	+/- 1 uur
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 35°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Enkel voor binnengebruik. Altijd het product aanbrengen op een droog, stabiel en zuivere ondergrond, vrij van stof, olie, en andere onzuiverheden. Lees aandachtig de instructies op de verpakking. De vlakheid van de platen controleren voor verwerking. Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar; raadpleeg onze technische dienst.
Verwerking	Strooi het poeder gelijkmatig in de benodigde hoeveelheid water (verhouding 5 kg poeder op 2,5 l water) en meng met een troffel of mixer tot een pasta bekomen wordt. Laat enkele minuten rusten en meng nogmaals door tot een klontervrije pasta. De aangemaakte pasta verwerken binnen de 45 minuten. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met X Prim. Gladde oppervlakken voorbehandelen met Betongrip Easy®.
Aandachtspunten	Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.