

Omschrijving

TREND HS BE is een waterdichtingsmembraan uit plastomeerbitumen, geproduceerd op basis van een gedistilleerd bitumenmengsel van de laatste generatie gemodificeerd met POLYPROPYLEEN, voorzien van een polyester Glasvlies versterking. De bovenzijde is afgewerkt met fijn zand en de onderzijde is voorzien van een speciaal geperforeerde polyethyleenfilm.

Gebruik

TREND HS BE wordt gebruikt als onderlaag in een meerlagensysteem of als dampscherm.

Toepassing

TREND HS BE wordt aangebracht door middel van vlamlassen, bitumineuze koudlijm of mechanische bevestiging.

Technische eigenschappen

TESTMETHODE	TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	EENHEID	NOMINALE WAARDEN
EN 1848-1	DIKTE	mm	3 (± 5%)
EN 13501-5	BRANDPRESTATIE	-	E
EN 12311-1	TREKSTERKTE		
	Langs	N/50 mm	700 (±20%)
	Dwars	N/50 mm	500 (± 20%)
	BREUKREK		
	Langs	%	45 (± 15%)
	Dwars	%	50 (± 15%)
EN 12310-1	SCHEURWEERSTAND		
	Langs	N	≥150
	Dwars	N	≥200
EN 1107-1	DIMENSIONELE STABILITEIT	%	≤0,3
EN 1109	FLEXIBILITEIT BIJ LAGE TEMPERATUUR	°C	≤-5
EN 1110	VLOEIWEERSTAND	°C	≥110

Verpakking

	TREND HS BE 3 mm S/MAC
Rollen per pallet (st)	30
Afmetingen (m)	1 x 8

Opslag

Plaats de paletten niet op elkaar en de rollen moeten altijd rechtopstaand worden opgeslagen. Het contact met solventen en organische vloeistoffen kan het product beschadigen. Vermijd het plaatsen bij extreem hoge of lage temperaturen, vermijd indrukken van schoenen met profilering, kleine of scherpe voorwerpen, etc. Voor bijkomende informatie, neem contact op met Technische Dienst van Polyglass SpA.