



TECHNISCHE FICHE

Bouwdepot Acryl Express

Product

Overschilderbare plasto-elastische acrylaatkit voor binnen- en buitentoeepassingen. Snelle uitharding.

Volumes

310 ml

Eigenschappen

- Eenvoudig te verwerken en strak glad te strijken
- Geschikt voor toepassingen binnen en buiten
- Sterke hechting op de gebruikelijke poreuze bouwondergronden, evenals op aluminium
- Goede kleurstabiliteit en snelle vorming van een huid
- Geringe krimp
- Zorgt voor een waterdichte afwerking
- Na 10 min overschilderbaar met de meeste verfsystemen
- Lage elasticiteitsmodulus

Toepassingsgebied

Bouwdepot Acryl Express is geschikt voor gebruik op de meeste poreuze bouwondergronden, zoals steen, beton, baksteen, cementgebonden ondergronden, hout en pleisterwerk, evenals op aluminium.

Het product is in het bijzonder inzetbaar als afdichtingskit voor scheuren, barsten en voegen met een bewegingsopname tot 12,5%. Daarnaast is het geschikt voor aansluitvoegen in de bouw, onder meer tussen vensterbank en raam, rond deuren, langs plinten en plafonds, rondom trappen en decoratieve elementen, en tussen metselwerk. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.

Beperkingen

Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden, natuursteen, glas of ferro-metalen.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



TECHNISCHE FICHE

Bouwdepot Acryl Express

Vorbereiding

De oppervlakken moeten droog, proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn.

Gebruik PE voegvulband bij grote voegafmeting om 3-punt adhesie te voorkomen. Voegafmetingen: minimum 5mm en maximum 20mm

Voeg ratio: aanbeveling: breedte = 2xdiepte

breedte (mm): 5 10 15 20

diepte (mm): 5 5 8 10

Op niet-courante ondergronden, steeds een hechttest uitvoeren.

Verwerking

Bouwdepot Acryl Express wordt aangebracht met een kitpistool, manueel of pneumatisch.

De koker bovenaan opensnijden, in het kitpistool brengen en de spuitmond erop schroeven. De spuitmond afsnijden naar de breedte van de voeg.

Bouwdepot Acryl Express gelijkmatig aanbrengen met een kitpistool. Na toepassing, het overtollig voegmiddel verwijderen en het gladmaken met een spatel of voegmes, droog of nat met water voordat er huidvorming optreedt.

Na toepassing de spuitmond reinigen met een droge doek en afsluiten met de bijhorende dop.

Bouwdepot Acryl Express is overschilderbaar met de meeste verfsystemen. Het aanschilderen kan vanaf 10 min, afhankelijk van de omstandigheden, de verf en de ondergrond. Bij gebruik buitenshuis steeds afwerken met voldoende elastische verf of laklaag.

Technische gegevens: het product

Basis	Acrylaat dispersie
Uithardingssysteem	Fysisch drogend
Viscositeit	Pasta
Dichtheid	Ca. 1,65 kg/dm ³
Kleur(en)	Wit
Verpakking	Koker: 310 ml
Bewaring	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop. Vorstvrij bewaren.
Stabiliteit	Bestand tegen tijdelijke bevrozing tot -18°C indien bewaard in originele ongeopende verpakking

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



TECHNISCHE FICHE

Bouwdepot Acryl Express

Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Kitpistool, manueel of pneumatisch Spatel of voegmes
Verdunning	Gebruiksklaar
Verbruik*	Tot 12 m voegen van 5x5mm
Droogtijd: Huidvorming*	Ca. 20 min
Droogtijd: Overschilderbaar*	Min. 10 min, afh. van de omstandigheden, temperatuur, RV, laagdikte, verf, ondergrond
Droogtijd: Volledig*	Ca. 1 week, afh. van ondergrond, temperatuur, RV, topcoat
Gladzetten	Droog of met white spirit, als tooling agent, voor de huidvorming
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +30°C Onderbreken wanneer er regen of vorst dreigt.
Reiniging	Met (lauw) water alvorens het product begint op te drogen; na uitgeharding mechanisch verwijderbaar of met trichloorethyleen.

Technische gegevens: de voeg

Overschilderbaar	Ja
Krimp na uitharding	Max 25% (volgens DIN 52451)
Temperatuurbestendigheid	Van -20°C tot +80°C
Vochtbestendigheid	Matig
Waterbestendigheid	Beperkt, bij buitengebruik met de voegkit beschermd worden met een voldoende elatische verf- of laklaag

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



TECHNISCHE FICHE

Bouwdepot Acryl Express

Veiligheid

Bewaar buiten het bereik van kinderen.

Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen

Niet gebruiken voor continue waterbeslasting.

Niet gebruiken op glas en bitumineuze ondergronden.

Bouwdepot Acryl Express is overschilderbaar met de meeste verfsystemen. Door de veelheid aan verven, is het steeds aangewezen eerst een hechttest uit te voeren. Zorg ook voor een voldoende elastisch systeem, want Bouwdepot Acryl Express is een plasto-elastische voegkit.

Op natuurstenen is er een risico van migratie van weekmakers.

Disclaimer:

Deze fiche vervangt alle voorgaande en is samengesteld volgens de laatste stand van proeven, kennis en ervaringen. De gegevens kunnen aangepast of veranderd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over de meest recente fiche, als ook voor gebruik en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel, de gewenste afwerking en het esthetisch aspect. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en materialen en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan er geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze fiche en enig ander advies, als ook verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing, een verkeerd of niet aangepast gebruik.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.