



Vario KB1

Eenzijdige kleefband
Joint autocollant sur un face

PRODUCTOMSCHRIJVING

Isover vario KB1 is een eenzijdige kleefband zonder copolymeer-acrylaat. Door de afwezigheid van copolymeer-acrylaat behoudt het dampscherm waarop de kleefband bevestigd is al zijn mechanische eigenschappen (wordt niet week onder de kleefband).

TOEPASSING

Isover vario KB1 verzekert een optimale luchtdichtheid van de naad tussen de verschillende lucht/dampschermbanen van het type Vario KM duplex. De kleefband kan ook worden gebruikt om de overlappingen van de flenzen van Isover rollisol plus luchtdicht af te kleven.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- De klevende zijde van de kleefband is afgedekt met PE-papier van 130g/m².
- De dikte van de zelfklevende laag bedraagt 350 µm.
- De scheurweerstand van de kleefband Vario KB1 op het dampscherm Vario KM duplex bedraagt ≥ 40 N/60mm.
- De scheurweerstand van de kleefband Vario KB1 bedraagt ≥ 35 N/25mm volgens de norm DIN EN 1939.

De eigenschappen van Isover vario KB1 zijn verzekerd binnen een temperatuurbereik van - 30 tot + 110°C. De minimale verwerkingstemperatuur moet $\geq - 10^\circ\text{C}$ bedragen. De kleefband Isover vario KB1 kan gedurende 2 jaar worden opgeslagen bij temperaturen $\leq 30^\circ\text{C}$. Isover vario KB1 beschikt over een uitstekende bescherming tegen veroudering en U.V.-straling.

AFMETINGEN

Breedte (mm)	60
Lengte (mm)	40000

DESCRIPTION PRODUIT

Isover vario KB1 est un joint autocollant sur une face dépourvu d'acrylates de copolymères. L'absence de ces acrylates de copolymères permet au pare-vapeur sur lequel est collé le joint de conserver toutes ses caractéristiques mécaniques (ne se ramollit pas au droit du joint).

APPLICATION

Isover vario KB1 est destiné à assurer une étanchéité à l'air aussi parfaite que possible aux raccords entre les lés de pare-vent/vapeur type Vario KM duplex. Ce joint peut également être appliqué au raccord des languettes des rouleaux Isover rollisol plus.

PROPRIETES PRODUIT

- La partie collante du joint est recouverte d'un papier PE de 130g/m².
- L'épaisseur de la partie collante du joint est de 350 µm.
- La résistance à l'arrachement du joint Vario KB1 appliqué sur la membrane climatique Vario KM duplex est ≥ 40 N/60mm.
- La résistance à l'arrachement du joint Vario KB1 est ≥ 35 N/25mm selon la DIN EN 1939.

Les propriétés de l'Isover vario KB1 sont garanties dans un intervalle de température de - 30 à + 110 °C. La température minimale de travail doit être $\geq - 10^\circ\text{C}$. Le joint Isover vario KB1 peut être stocké pendant 2 ans à des températures $\leq 30^\circ\text{C}$. L'Isover vario KB1 présente une excellente résistance au vieillissement et aux U.V.

DIMENSIONS

Largeur (mm)	60
Longueur (mm)	40000

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51
www.isover.be



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Vario KB1

Eenzijdige kleefband

Joint autocollant sur un face

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50

F 03 360 23 51

www.isover.be

isover
SAINT-GOBAIN