

Omschrijving

TREND VS 3 mm is een waterdichtingsmembraan uit plastomeerbitumen, geproduceerd op basis van een gedistilleerd bitumenmengsel van de laatste generatie gemodificeerd met POLYPROPYLEEN, voorzien van een glasvlies versterking. De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand of een polyethyleenfilm en de onderzijde is voorzien van een speciaal geperforeerde polyethyleenfilm.

Gebruik

TREND VS 3 mm wordt gebruikt als onderlaag in een meerlagensysteem of als dampscherm.

Toepassing

TREND VS 3 mm wordt aangebracht door middel van vlamlassen of bitumineuze koudlijm.

Technische eigenschappen

TESTMETHODE	TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	EENHEID	NOMINALE WAARDEN
EN 1848-1	DIKTE	mm	3* (± 5%)
EN 13501-5	BRANDPRESTATIE	-	Froof
EN 12311-1	TREKSTERKTE		
	Langs	N/50 mm	300 (±20%)
	Dwars	N/50 mm	200 (± 20%)
	BREUKREK		
	Langs	%	4 (-2%)
	Dwars	%	4 (-2%)
EN 12310-1	SCHEURWEERSTAND		
	Langs	N	≥70
	Dwars	N	≥70
EN 1107-1	DIMENSIONELE STABILITEIT	%	≤0,2
EN 1109	FLEXIBILITEIT BIJ LAGE TEMPERATUUR	°C	≤-5
EN 1110	VLOEIWEERSTAND	°C	≥110

*dikte op de vrije boord

Verpakking

	TREND VS 3 mm S/MAC	TREND VS 3 mm T/MAC
Rollen per pallet (st)	30	30
Afmetingen (m)	1 x 8	1 x 8
Gewicht per pallet (kg)	990	990

Opslag

Plaats de paletten niet op elkaar en de rollen moeten altijd rechtopstaand worden opgeslagen. Het contact met solventen en organische vloeistoffen kan het product beschadigen. Vermijd het plaatsen bij extreem hoge of lage temperaturen, vermijd indrukken van schoenen met profilering, kleine of scherpe voorwerpen, etc. Voor bijkomende informatie, neem contact op met Technische Dienst van Polyglass SpA.